

ONEBOND MT 200

Beskrivelse

OneBond MT 200 er et halvkreppet papir med løsemiddelbasert naturgummi-lim.

Fysiske egenskaper*:

Parameter	Resultat	Enhet	Analyse	Toleranse
Tykkelse	110	µm	Innvendig	± 15 µm
Støttevekt	55	g/m ²	Innvendig	± 10 %
Klebrighet	2,3	N/cm	AFERA 4001	≥ 1,9
Bruddspenning	35	Mpa	AFERA 4004	≥ 30
Strekfasthet	6	%	AFERA 4005	≥ 4
Klebrighet ved tilbakerulling	1	cm	ASTM D3121	≤ 5
Maks. driftstemperatur	60	°C		
Rullelengde og -bredde				± 3 %

* Standard produksjonsverdier, ikke å betrakte som produktspesifikasjoner.

Sammensetning

Halvkreppet papir med løsemiddelbasert naturgummi-lim.

Bruksområde

Maskeringstape egnet for generelle malejobber med omgivelsestemperatur opptil 60 °C. Utmerket vedheft, kohesjon og klebrighet. Etterlater ingen rester.

Slik bruker du det:

Forberedelser: Rengjør overflaten, fjern støv og smusspartikler. Maskeringstape fester seg best på tørre og rene flater som er frie for fett.

Påføring: Trykk forsiktig på maskeringstapen, og pass på at det ikke er ujevnheter mellom tapen og flaten, slik at det ikke siver ut maling under tapen.

Til slutt: Trekk av maskeringstapen før malingen tørker helt, dra tapen forsiktig og på skrå.

ONEBOND MT 200**Oppbevaring og håndtering**

Vi anbefaler at du oppbevarer produktet i originalemballasjen på et tørt sted uten direkte sollys. Bør brukes innen 12 måneder fra produksjonsdato.

Emballasje

Lengde = 45 meter		
Bredde (mm)	Ruller per forpakning	UPC
19	96	78072769070
24	72	78072769112
30	60	78072769116
36	48	78072769117
48	36	78072769118

Sikkerhetshensyn

OneBond MT 200 inneholder ingen farlige eller helseskadelige komponenter.

Kundemerknad

Forslagene og anbefalingene om bruk av produktene våre er i samsvar med vår beste kunnskap på tidspunktet for utarbeidelse av dette databladet. Vi er ikke ansvarlige for eventuell uaktsomhet ved håndtering. Ansvar for overholdelse av alle lover, inkludert lover som angår beskyttelse av industriell eiendom, tilfaller utelukkende brukerne av produktene våre.