

ONEBOND PU PRIMER

Description

OneBond PU Primer est un primaire noir favorisant l'adhérence en une étape spécialement conçu pour la fritte céramique laminée sur le verre du véhicule. Il assure la parfaite adhérence des mastics polyuréthane OneBond pour pare-brise. Idéal pour restaurer les rayures de peinture sur la soudure avec pince pour la protection contre la corrosion.

Données techniques

Apparence	Liquide exempt d'indentations
Couleur :	Noir
Nature chimique :	Polyisocyanates
Mécanisme de durcissement	Durcissement par humidité
Masse volumique	env. 0,95
Temps d'évaporation (min.)	env. 3
Application	Par applicateur en feutre ou éponge abrasive
Résistance à la température(°C)	De +10 à +35

Application

L'application de OneBond PU Primer ne peut avoir lieu qu'une fois le nettoyage en profondeur de la zone de collage terminé. Il est nécessaire de traiter le pare-brise et sa surface à coller selon les directives d'application OneBond, en utilisant un NETTOYANT spécifique de la gamme OneBond appelé ONE CLEANER. Agitez bien le flacon avant application (pendant au moins 1 minute) jusqu'à entendre le bruit des billes métalliques contenues dans le flacon. Refermez immédiatement après utilisation, car le produit s'évapore très rapidement. Si le flacon est bien fermé et bien conservé, consommez dans la semaine suivant l'ouverture. Assurez-vous que le primaire est sec au toucher avant de procéder au process d'adhérence. Terminez le process d'adhérence complet en quelques heures pour éviter que la poussière et d'autres matériaux ne contaminent à nouveau les surfaces. Un temps ouvert supérieur à 24 heures exige de réactiver le primaire.

ONEBOND PU PRIMER

Zones d'application

OneBond PU Primer offre une meilleure adhérence sur tous les matériaux non poreux utilisés dans l'assemblage industriel tels que les surfaces peintes, les FRP, les plastiques, le verre, l'aluminium et certains métaux.

NE CONVIENT PAS COMME REVÊTEMENT UV POUR LE VERRE TRANSPARENT.

Nettoyage de l'équipement et mesures de protection individuelle

Nettoyez les outils utilisés avec de l'acétone ou du solvant. Lorsque l'adhésif n'a pas encore durci, il peut être retiré à l'aide de papier ou d'un chiffon. Une fois durci, le produit ne peut être retiré que mécaniquement. Évitez tout contact avec la peau en utilisant des gants en latex, en caoutchouc ou en polyéthylène. S'il entre en contact avec la peau, retirez-le immédiatement et lavez-la à l'eau et au savon.

Conditionnement

Bouteille en aluminium 30 ml – 25 unités par carton

Stockage

OneBond PU Primer peut être stocké 12 mois dans son emballage d'origine (conditionnement non ouvert) entre 10 °C et 25 °C dans un endroit frais et sec. La température de stockage ne doit pas dépasser 25 °C pendant de longues périodes. Tenez le produit à l'écart des zones humides, de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.

Considérations de sécurité

Les Fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles auprès de OneBond. Les FDS contiennent des informations relatives aux risques physiques, sanitaires et environnementaux, des précautions de sécurité, ainsi que des informations sur la manipulation, le stockage et l'élimination des produits. Les FDS sont disponibles dans la langue du pays ou de la région de destination, et peuvent inclure des réglementations de santé et de sécurité applicables de manière locale. Les FDS sont mises à jour de manière régulière et peuvent être téléchargées à l'adresse suivante : www.onebondadhesives.com. OneBond encourage les utilisateurs à consulter la FDS mise à jour avant de manipuler ou d'utiliser l'un de ses produits.

Avis à la clientèle

Les données contenues dans le présent document et obtenues auprès des laboratoires OneBond sont données à titre d'information uniquement ; si des précisions sont nécessaires, veuillez contacter le département technique de OneBond. OneBond garantit la qualité constante des produits fournis selon ses propres spécificités. OneBond ne peut pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers dont les méthodes ne sont pas sous le contrôle de OneBond. Il incombe à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés dans le présent document conviennent à ses besoins. OneBond décline toute garantie explicite ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, découlant de la vente ou de l'utilisation de produits Onebond. OneBond décline de manière spécifique toute responsabilité pour des dommages consécutifs ou accidentels de toute sorte, y compris des pertes de profits.